

CARACTERISTICAS

ADJUNTAR FICHA TECNICA

1. PEGAMENTO PARA CERÁMICO X 25 KG

- Pegamento Blanco Flexible para cerámico.
- Dimensiones del empaque
Alto: 47 cm
Ancho: 26 cm
Profundidad: 14 cm
- Densidad aparente del polvo: $1.45 \pm 0.05 \text{ g/cm}^3$
- Agua de mezcla: 240 - 260 ml/kg (6.0 - 6.5 litros por saco de 25 kg)
- Tiempo de reposo de mezcla: 5 a 10 minutos
- Tiempo abierto: ≥ 30 minutos
- Deslizamiento: $\leq 0.5 \text{ mm}$
- Ajuste inicial: 20 a 30 minutos
- Ajuste final: 5 a 6 horas
- Resistencia a la adhesión por tracción (28 días): $\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
- Temperatura de aplicación: $+5 \text{ }^\circ\text{C}$ a $+35 \text{ }^\circ\text{C}$
- Espesor recomendado: 3 a 10 mm
- Rendimiento: 4 a 8 m^2 por saco de 25 kg (según tipo de llana y superficie)
- NORMA / CLASIFICACIÓN:
- ISO 13007-1 C2TE (adhesivo cementicio mejorado, sin deslizamiento, con tiempo abierto extendido)
- Adjuntar ficha técnica

INCLUYE IMAGEN REFERENCIAL
(DE CORRESPONDER)

1. PEGAMENTO PARA CERÁMICO X 25 KG

